

Tessuto spalmato IN selezione AC - 88 % PVC, 6% Cotone, 6% Poliestere

Coated fabric IN selection AC - 88% PVC, 6% cotton, 6% polyester

Tissu enduit IN sélection AC - 88 % PVC, 6 % coton, 6 % polyester



Col. 01

Col. 12

Col. 13

Col. 15



Col. 19

Col. 22

Col. 27

Col. 31



Col. 37

Col. 414

Col. 42

Col. 50



Col. 56

Col. 601

Col. 80

Col. 801

Tessuto spalmato IN selezione AC - 88 % PVC, 6% Cotone, 6% Poliestere
Coated fabric IN selection AC - 88% PVC, 6% cotton, 6% polyester
Tissu enduit IN sélection AC - 88 % PVC, 6 % coton, 6 % polyester

Composizione/Composition

88% pvc, 6% poliestere, 6% cotone.

Altezza/Height

cm $\pm$ 140.

Peso/Weight

$\pm$ 650 gr/m².

Spessore/Thickness

$\pm$ 0,95 mm.

Lunghezza/ Length

circa 30 mtl,

Abrasione/Abrasion

> 100.000 cicli, ISO 5470-2.

Solidità alla luce/ Light fastness

7, ISO 105 B02.

Solidità allo sfregamento/Rub fastness

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

Resistenza alla rottura/ Tear resistance

ordito > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO 1421.

Sostenibilità/Sustainability

esente da ftalati.

Resistenza al fuoco/Fire resistance

1IM - UNI 9175;

EN 1021 part 1/2;

BS 5852 part 1, is 0 and 1;

NF D-60 013 (AM. 18);

NFPA 260 Class 1;

California TB 117:2013;

IMO MED - Ftp 307 part 8;

ÖNOM B 3825 - schwer brennbar.

(Per alcuni test, la classificazione è subordinata alla schiuma utilizzata. Lavorazione realizzata solo su richiesta.)

(For some tests, classification depends on the foam used. Processing carried out only on request.)

Codice doganale/Customs code: 59039099



MANUTENZIONE E PULIZIA

