

## RAPPORTO DI PROVA

**155490 / 1**

Ricevimento campione: 28-02-13  
Esecuzione prova: 11-03-13  
Emissione rapporto: 15-03-13

Denominaz.campione: AVORIO.

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.  
VIA ANDREA DORIA 19/21  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
ITALIA

## Resistenza dei bordi al calore UNI 9242:1987 + A 1:1998


Condizionamento: Eseguito in ambiente controllato.

Risultati della prova:

Temperatura °C	Valutazione	Osservazioni
40	5	Nessuna alterazione visibile.
50	5	Nessuna alterazione visibile.
60	5	Nessuna alterazione visibile.
70	5	Nessuna alterazione visibile.
80	5	Nessuna alterazione visibile.
90	4	Distacco non continuo del bordo da 1 a 2 mm.

Livello di prova raggiunto:	<b>4</b>
--------------------------------	----------

Esempio di valutazione



Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Il livello riportato è quello più basso ottenuto dai tre provini testati.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Gavon