

RAPPORTO DI PROVA

155497 / 1

Ricevimento campione: 28-02-13
Esecuzione prova: 11-03-13
Emissione rapporto: 15-03-13
Denominaz.campione: PERO.

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALIA

Resistenza dei bordi al calore UNI 9242:1987 + A 1:1998


Condizionamento: Eseguito in ambiente controllato.

Risultati della prova:

Temperatura °C	Valutazione	Osservazioni
40	5	Nessuna alterazione visibile.
50	5	Nessuna alterazione visibile.
60	5	Nessuna alterazione visibile.
70	5	Nessuna alterazione visibile.
80	5	Nessuna alterazione visibile.
90	4	Distacco non continuo del bordo da 1 a 2 mm.

Livello di prova raggiunto:	4
-----------------------------	----------

Esempio di valutazione



Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Il livello riportato è quello più basso ottenuto dai tre provini testati.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Gravon