

Ricevimento campione: 28-02-13
Emissione rapporto: 14-03-13
Relazione composta da n° 1 rapporto di prova.
Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
Denominaz.campione: ART. MOBILE ALTO CON ANTE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALIA

CAMPIONE N° 152709

Dimensioni d'ingombro: 900 x 470 x 2045 (h) mm

Elenco prove eseguite:

1. Carico totale massimo UNI 8606:1984



Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA/4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*Il Direttore
Dott. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

152709 / 1

Ricevimento campione: 28-02-13
Esecuzione prova: 11-03-13
Emissione rapporto: 14-03-13



Denominaz.campione: ART. MOBILE ALTO CON ANTE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALIA

Carico totale massimo UNI 8606:1984

Generalità di prova: UNI 8581/05+EC 1:2009

Condizioni durante la prova: min. 17 ±2°C, max 21 ±2°C ; min U.r. 38 ±3% , max U.r. 50 ±3%

Umidità del campione provato (componenti in legno o derivati): < 15%

Dimensioni di ingombro : 900 x 450 x 2045 (h) mm

Punto di misura : metà bordo anteriore dei fianchi

Risultati della prova:

Livello di prova	Carico kg	Deformazione sotto carico mm	Deformazione permanente mm	Osservazioni
5	537	0,9	0,1	Nessuna

Livello di prova raggiunto **5**

NOTE: Come da richiesta del cliente, il campione è stato provato senza il condizionamento previsto dalla UNI 8581/05+EC 1:2009

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Doit. Andrea Giavon